

## **TOP 100 Universum®**

### **Топпинг кварц Змм**

#### **ОПИСАНИЕ**

**TOP 100 Universum®** - сухая цементная смесь с кварцевым заполнителем для упрочнения поверхности бетонных полов. Обладает высокой прочностью и износостойкостью. Размер зерен заполнителя – 3 мм.

#### **ПРИМЕНЕНИЕ**

- Новые полы в жилых, коммерческих и промышленных зданиях;
- Цокольные этажи и полуподвалы;
- Цеха;
- Гаражи для легковых автомашин;
- Места хранения грузов;
- Коридоры, холлы;
- Места парковки.

#### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОП 100 Universum®**

Цвет	В ассортименте
Внешний вид	Сухая сыпучая смесь
Заполнитель	Кварцевый песок
Прочность на сжатие в возрасте 28 суток	60,0 МПа
Прочность на растяжение при изгибе в возрасте 28 суток	8,0 МПа
Морозостойкость (в солях) (по ГОСТ 31356)	F300
Истираемость (по ГОСТ 13015)	0,35 г/см <sup>2</sup>
Механические воздействия (по СП 29.13330.2011)	весьма значительные
Агрессивность среды эксплуатации (по СП 28.13330.2012)	неагрессивная и слабоагрессивная
Интенсивность воздействия жидкостей (по СП 29.13330.2011)	большая
Температура эксплуатации	-40°C... +100°C
Расход смеси	5 кг/м <sup>2</sup>

#### **ОГРАНИЧЕНИЯ**

Помещения, подвергающиеся воздействию кислот, солей или других веществ агрессивно действующих на бетон.

#### **ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ**

Вносится в свежий бетон.

##### **1. Бетон.**

Следует использовать бетонную смесь марки не ниже М300.

##### **Замечания:**

Подготовка основания, армирование, марка бетона, толщина бетонной плиты выбираются и проводятся согласно проекта и в соответствии с СП 29.13330.2011 и действующими НД. Не допускается присутствие в бетонной смеси добавок, вовлекающих воздух, а также, добавок на основе солей, способствующих высоловообразованию. При температуре выше +20°C, низкой влажности окружающего воздуха и наличии сквозняков рекомендуется соорудить солнце и ветрозащитные сооружения.

##### **2. Укладка и уплотнение бетона**

Бетонная смесь укладывается на нулевой отметке. Используйте ручной глубинный вибратор и (или) виброполотёр для уплотнения бетонной смеси. Уплотнение следует произвести тщательно, но расслоение бетонной смеси не допускается.

##### **3. Выравнивание бетона.**

Бетон следует выравнивать тщательно.

#### **4. Затирка бетона**

Перед затиркой удалите излишки воды с поверхности бетона (Например, с помощью резинового шланга или шпателя, протаскиваемого по поверхности бетона). Приступить к выглаживанию бетона затирочным диском нужно тогда, когда бетон начинает выдерживать вес человека, практически не продавливаясь. Бетон, примыкающий к конструкциям, колоннам, ямам, дверным проемам и стенам, должен быть обработан в первую очередь, так как в этих местах он быстрее твердеет, чем на остальной площади.

#### **5. Расход смеси зависит от механических воздействий на пол.**

Натуральный:

- средняя нагрузка 3...5 кг/м<sup>2</sup>
- большой нагрузки 5...8 кг/ м<sup>2</sup>.

Цветной:

- средняя нагрузка 5...6 кг/м<sup>2</sup>
- большой нагрузки 6...8 кг/ м<sup>2</sup>.

#### **6. Первое внесение смеси ТОР 100 Universum®**

Сразу же после первой затирки всей площади внесите 1/2 — 2/3 смеси, стараясь достичь равномерной толщины слоя. Одновременно укрепите конструкционные швы. При механическом нанесении следует наносить весь объем смеси с целью достижения равномерной толщины слоя всей поверхности.

#### **7. Первая грубая затирка ТОР 100 Universum®**

Затирку начинайте с помощью ручного инструмента или затирочной машины около стен, колонн, дверных проемов и т.п. Затирку на затирочной машине необходимо производить, как только смесь впитает влагу из бетона (определяется по потемнению поверхности) и затирочный диск не углубляется в поверхность.

#### **8. Второе внесение смеси ТОР 100 Universum®**

После завершения первой затирки следует внести оставшуюся часть смеси, как и при первом внесении.

#### **9. Вторая грубая затирка ТОР 100 Universum®**

Обработка осуществляется как и при первом внесении.

#### **10. Дополнительная грубая затирка**

Поверхность может быть дополнительно уплотнена при помощи последующих затирок, если позволяет время и консистенция поверхности обработанной смеси.

#### **11. Окончательная отделка**

Когда поверхность бетона станет тверже и утратит часть своего блеска, можно приступить к выглаживанию лопастями. Лопасти должны быть как можно более плоскими, но не допускайте их зарывания в поверхность бетона. В дальнейшем необходимо произвести последовательно несколько обработок лопастями бетоноотделочной машины с постепенным подъёмом лопастей (для большего давления машины на поверхность бетона) до получения гладкой поверхности.

#### **12. Защита поверхности**

Обработанный участок должен быть защищен специальным составом.

#### **13. Выдерживание**

В течение первых 28 суток температура основания и окружающего воздуха должна быть не менее +5°C. При температуре выше +30°C (и) или относительной влажности воздуха менее 60%, а также при наличии ветра (сквозняков), предотвращать чрезмерную потерю влаги бетонной плитой (накрывая её, например, полиэтиленовой плёнкой). Проектные нагрузки возможны не ранее, чем через 28 суток.

#### **ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ**

Тщательно промойте рабочие инструменты водой до того, как цементный материал отвердеет на лопастях, в затирочной машине и т.д.

#### **ШВЫ**

Швы нарезайте через 2-3 суток после укладки. Заполнять швы герметиком, рекомендуется не ранее, чем

через 14 дней, когда плита даст 70% усадки.

### **УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ**

**TOP 100 Universum®** упаковывается во влагонепроницаемые мешки по 25 кг.

Не используйте смесь из поврежденных мешков. Сухая смесь должна храниться в упаковке изготовителя, в крытых сухих помещениях при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5°C в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранение от увлажнения.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления.

### **ТРАНСПОРТИРОВКА**

Упакованную сухую смесь транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с действующими на данном виде транспорта правилами перевозки грузов.

### **МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

При работе со смесью использовать резиновые перчатки, респиратор и защитные очки.

Избегайте попадания продукта в глаза и длительного контакта с кожей. В случае контакта — тщательно промойте водой и обратитесь к врачу.

Настоящий лист технической информации отменяет все предыдущие листы технической информации. Продукция сертифицирована. Высокопрофессиональные специалисты консультируют клиентов в выборе необходимых материалов и правильности их применения. Потребитель самостоятельно несет ответственность за неправильное применение материала