



LEVEL Top Silex

Сухой упрочнитель поверхности для свежеуложенных бетонных полов

ТУ 5745-051-94613022-2015

Описание продукта

Окрашенная или натурального цвета сухая смесь на цементной основе, предназначенная для получения непылящих полов с упрочнённым верхним слоем внутри помещений.

Применение

- ▲ полы в жилых, коммерческих и промышленных зданиях;
- ▲ цокольные этажи и полуподвалы;
- ▲ цеха;
- ▲ гаражи;
- ▲ склады;
- ▲ места хранения грузов;
- ▲ паркинги и т.д.

Для получения более подробной информации обращайтесь к менеджерам компании.

Ограничения

Помещения, подвергающиеся воздействию кислот, солей и других веществ, агрессивно действующих на бетон.

Преимущества

- ▲ совмещение устройства бетонного основания с нанесением финишного покрытия;
- ▲ очень высокая прочность и стойкость к истиранию, не пылит;
- ▲ разнообразие цветов, стойких к УФ-излучению;
- ▲ возможность локального ремонта с использованием LEVEL Rem Top.

Вид / Состояние / Цвет

Сухая однородная смесь натурального цвета или окрашенная (светло-серый, красный, зелёный, тёмно-серый, синий и другие) без комков и посторонних включений.

Характеристика готового покрытия

Прочность на сжатие, (ГОСТ 310.4-81) не менее, МПа	90 (для натурального); 70 (для цветного)
Прочность на изгиб, (ГОСТ 310.4-81) не менее, МПа	11,0 (для натурального); 9,0 (для цветного)
Истираемость, (ГОСТ 13087-81) не более, г/см ²	0,15 (для натурального цвета) 0,20 (для цветного)
Заполнитель	Фракционированные упрочняющие пески
Механические воздействия	Весьма значительные СНиП 2.03.13-88
Агрессивность среды эксплуатации	неагрессивная и слабоагрессивная СНиП 2.03.11-88
Температура эксплуатации	от -40°C до +60°C, кратковременно до +100°C
Интенсивность воздействия жидкостей	Большая по СНиП 2.03.13-88
Пешеходные нагрузки (в обуви на мягкой подошве), не ранее	24 часов
Полная нагрузка допускается спустя	28 суток

Норма расхода

Расход смеси зависит от механических воздействий на пол и составляет

Нагрузка	Натуральный	Цветные
Значительные нагрузки, кг/м ²	3...5	5...6
Весьма значительные нагрузки, кг/м ²	5...8	6...8

Расход смеси для светлых тонов составляет 6-8 кг/м².



Подготовка основания

Подготовка основания, армирование, марка бетона, толщина бетонной плиты выбираются и проводятся согласно проекту и в соответствии со СНиП 2.03.13, СНиП 3.03.01, СНиП 3.04.01 и действующими нормативными документами.

Требования к бетонной смеси и бетону

Не допускается присутствие в бетонной смеси добавок, вовлекающих воздух, а также добавок на основе солей, способствующих высоловообразованию. Бетонная смесь не должна содержать включения глины, модуль крупности мелкого заполнителя должен быть не менее 2,0. Максимальный размер крупного заполнителя выбирается в зависимости от толщины плиты.

Марка бетона (класс бетона) — не ниже М300 (B 22,5).



ВАЖНО!

При выборе добавок в бетоны обязательно проконсультируйтесь со специалистами «INGRI».

Условия проведения работ

Минимальная температура окружающей среды и основания при нанесении +5°C.

При температуре выше +25°C и (или) относительной влажности воздуха менее 60%, а также при наличии ветра (сквозняков), необходимо учитывать, что в этих условиях верхний слой бетонной смеси быстро теряет воду и процесс твердения ускоряется, что не позволяет обеспечить качественную затирку сухой смеси.

Укладка и уплотнение бетонной смеси

Бетонная смесь принимается и укладывается согласно СНиП 3.03.01 и действующим нормативным документам. При этом необходимо следить за тем, чтобы разрывы в приёмке бетона были минимальны во избежание появления трещин по кромке разрыва.

Выглаживание бетонной смеси

Как только бетон начинает выдерживать (почти не продавливаясь) вес человека, приступить к выглаживанию бетонной смеси

бетоноотделочными машинами с диском. Перед выглаживанием удалить излишки воды с поверхности бетонной смеси, если таковые имеются, с помощью шпателя или резинового шланга, протаскиваемого по поверхности бетонной смеси. Бетонную смесь, примыкающую к конструкциям, колоннам, ямам, дверным проёмам и стенам необходимо обработать в первую очередь.

Внесение и затирка LEVEL Top Silex

Внести две трети от общего количества расхода сухой смеси, стараясь достичь равномерной толщины слоя. Дать сухой смеси насытиться водой (определяется по потемнению поверхности). Затирку проводить с помощью бетоноотделочной машины с диском. Эту работу начинать от мест примыкания к колоннам, ямам, дверным проёмам и стенам. Места, недоступные для машинной обработки, затереть вручную кельмами.

Внести оставшееся количество сухой смеси и провести обработку поверхности так же, как и при первом внесении.

Если позволяет время и консистенция поверхности, может быть проведено дополнительное затирание для большего уплотнения.



ВАЖНО!

Запрещается добавлять воду и смачивать смесь, так как это приведет к снижению технических характеристик покрытия и может вызвать отслоение упрочненного слоя.

Заглаживание поверхности пола

Когда обработанная поверхность «подвстанет», приступить к заглаживанию поверхности пола. Заглаживание проводить с помощью бетоноотделочной машины. При этом лопасти ножей установить с минимальным углом наклона, но не позволять им «зарываться».

При второй и последующих проходах лопасти затирочной машины приподнимают. При наступлении момента, когда паста с поверхности покрытия не прилипает к ножам, провести полировку поверхности. Места, недоступные для машинной полировки, обработать вручную.



Нанесение средства для завершающей обработки поверхности

Сразу после заглаживания нанести средство LEVL Cure 100 согласно инструкции по его нанесению, которое препятствует потере влаги и способствует оптимальной гидратации.



ВАЖНО!

При жарких, сухих и ветреных условиях заглаживание осуществляют в течение минимально возможного времени.

Недопустимо «прижигание» при заглаживании цветного пола.

В течение первых 14 суток температура основания должна быть не менее +5°C.

При температуре выше +25°C и (или) относительной влажности воздуха менее 60%, а также при наличии ветра (сквозняков), необходимо предотвращать чрезмерную потерю влаги бетонной плитой. Сделать это можно, например, с помощью полиэтиленовой пленки.

Для получения более подробной информации обращайтесь к менеджерам компании.

Нarezка и заполнение швов

Для максимального снижения риска появления усадочных трещин швы нужно нарезать как можно раньше. Нарезайте швы после того, как бетон наберет достаточную прочность и при нарезке не выкрашивается заполнитель. При температуре окружающей среды 18–20°C швы следует нарезать примерно через 1–2 дня после заливки бетона. После нарезки швы обработать праймером LEVL Prime и заполнить герметиком LEVL Flex PU40. Перед обработкой проверить соответствие условий нанесения праймера и герметика инструкциям по их применению.

Очистка инструмента

Инструмент и техника очищается водой сразу после использования, не дожидаясь схватывания материала. Затвердевший материал удаляется механически.

Меры предосторожности

При работе с материалом используйте защитные перчатки и средства защиты для глаз. При попадании материала на слизистые оболочки или в глаза немедленно промойте участок обильным количеством воды и обратитесь к врачу. При попадании материала на кожу необходимо тщательно промыть ее водой с мылом.

Транспортирование и хранение

Смесь транспортировать в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов.

Сухая смесь должна храниться в упаковке изготовителя в крытых сухих помещениях при температуре окружающего воздуха не ниже +5°C в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки. Беречь от влаги.

Упаковка

Мешок 25 кг с внутренним полиэтиленовым слоем.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие смеси требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и инструкции по применению.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления.

Товар сертифицирован.